



ГІПС БУДІВЕЛЬНИЙ Г-5 Н II

- для будівельних робіт;
- для виготовлення будівельних та декоративних виробів



Висока марочна міцність



Без сторонніх домішок



Пластичність готової суміші

ПРИЗНАЧЕННЯ

- для виконання будівельних, ремонтних робіт;
- виробництва будівельних гіпсових виробів та декоративних деталей;
- виробництва сухих будівельних сумішей, що призначені для підготовки поверхні під опорядження.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Гіпсове в'язуче складається з мінералу природного походження. Екологічно чистий будівельний матеріал.

Технологічні властивості гіпсового в'язучого:

- вогнестійкий, негорючий;
- хороша формувальна здатність;
- нейтральне рН-значення (5-7);
- створення ефективного мікроклімату в приміщеннях;
- не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
- безпечний для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу	Гіпсове в'язуче, що виготовляється методом термічної обробки природного гіпсового каменю до напівводного сульфату кальцію.	
Насипна вага	860 ± 20 кг/м ³	
Залишок на ситі з розмірами вічка в світлі 0,2 мм	8-12 %	
Кількість води (водопотреба)	0,60-0,65 л води на 1 кг гіпсу	
Терміни тужавлення	початок	не раніше 6 хв.
	кінець	не пізніше 30 хв.
Границя міцності при згині через 2 год.	не менше 2,5 МПа	
Границя міцності при стиску через 2 год.	не менше 5,0 МПа	

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Підготовка поверхні

Перед нанесенням гіпсового в'язучого поверхню потрібно очистити від пилу та бруду. Потім потрібно зволожити.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину

Гіпс поступово висипати у воду та розмішати до отримання однорідної маси без грудок. Отриманий розчин використати впродовж 6-20 хвилин з моменту приготування, після чого гіпс затвердне і подальше його використання неможливе.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Використовувати чисту посудину для змішування та відповідні інструменти.
- Запобігати потраплянню бруду та сторонніх включень у розчин – це може змінити терміни тужавлення.
- Необхідно додавати гіпс до води, а не навпаки.
- Дюбелі, закріплені з допомогою гіпсу, можна навантажувати через 24 години.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При потраплянні гіпсу в очі необхідно промити їх чистою водою та звернутись до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Гарантійний термін зберігання в неушкодженій упаковці 6 місяців.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Мішки з гіпсовим в'язучим зберігати в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах

ФОРМА ПОСТАВКИ

- На дерев'яному піддоні розміром 1200x900 мм 30 мішків по 40 кг заповані термоусадочною плівкою.
- На дерев'яному піддоні розміром 1200x900 мм 64 мішки по 20 кг заповані термоусадочною плівкою.
- На дерев'яному піддоні розміром 1200x900 мм 200 пакетів по 5 кг заповані термоусадочною плівкою.
- Біг-беги по 1,1 т; 0,850 т
- Насипом в автоцементовози та хопера

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.

Упаковку утилізувати як побутові відходи

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність гіпсового в'язучого будівельного вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, котрі зазначені в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших цілях та умовах, непередбачених цим технічним описом.



ГІПС БУДІВЕЛЬНИЙ Г-5 Н II

2,5, 20, 40 kg

Виробник: ПрАТ "Івано-Франківськцемент" 77422, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с. Ямиця, Україна

Управління з продажів: Телефони: +38 (067) 344-82-09 +38 (0342) 58-36-67 E-mail: sales@krumix.ua www.krumix.ua