



ПЦ II/A-П-500Р-Н ЦЕМЕНТ БУДІВЕЛЬНИЙ



- для заповнення отворів від елементів кріплення;
- для ремонту тріщин стін, всередині та зовні приміщень;
- для вирівнювання горизонтальних та вертикальних поверхонь;
- для відливання декоративних виробів у формах.



пластичність



рівномірний набір міцності

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Цемент будівельний - це дрібнодисперсний порошок, який використовується у вигляді суміші з кварцовим піском та водою для проведення ремонтно-відновлювальних робіт у житлових та промислових спорудах.

Властивості:

- стійкий до висолоутворення;
- триваліша еластичність цементних розчинів;
- стійкий до агресивних середовищ;
- світлий колір;
- мінімальна усадка при бетонуванні;
- екологічний;
- зручний і простий у використанні;
- рівномірний набір міцності;
- середня розпалубочна готовність;
- помірна водопотреба.

СПІВВІДНОШЕННЯ

Тип розчину	Цемент, kg	Пісок, kg (фракція)	Вода, l
1. Розчини штукатурні - грубі	5	30 (0-4 mm)	6-8
2. Розчини штукатурні - тонкі	5	25 (0-4 mm)	6,4 - 8,4

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Цемент загально-будівельного призначення - Склад

Клінкер - 80-94%
Додатки - 6-20%

Міцність на стиск, МПа

- рання, 2 доби ➤ 20
- стандартна, 28 діб ➤ 50

Час тужавіння, хв

➤ 60

Рівномірність зміни об'єму

- розширення, мм ≤ 10
- вміст SO₃, % ≤ 4,0

Вміст хлору, %

≤ 0,10

ФОРМА ПОСТАВКИ

Поліетиленові пакети масою 5 kg.

Палетовані по 240 поліетиленових пакетів на дерев'яному піддоні розміром 1200x900 mm, запаковані стрейч-плівкою.

ЗБЕРІГАННЯ

Цемент слід транспортувати та зберігати у герметично закритій тарі в сухому провітрюваному приміщенні при температурі не нижче +5°C. Не допускати заморожування. Гарантійний термін зберігання - 4 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.



ПЦ II/A-П-500Р-Н
ЦЕМЕНТ БУДІВЕЛЬНИЙ

5 kg

Виробник: ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС"
77422, Івано-Франківська область,
Тисменицький р-н, с. Ямниця, Україна

Відділ продажу: Телефони:
+38 /067/ 344-82-09
+38 /0342/ 58-36-67
e: sales@krumix.ua
krumix.ua

